

FICHA TÉCNICA

VERSÃO 01 16/08/18

LIVEFLOOR



Item	EN Norma	Resultado	ASTM Normas	Resultado	Status
Dimensão	EN 427	179x1220mm	ASTM F536	179x1220mm	OK
Resiliência Lateral e Longitude	EN 427	Lateral: 0.10mm Longitude:0.07mm	-	-	OK
Resistência Química	EN 423	OK	ASTM F925	OK	DISP.
Descoloração Luz Artificial	EN 20105 B02 Método A	Ok >= Grau 6	ASTM F1515	OK	DISP.
Resistência ao Desgaste	EN 660-1	Grupo T Classe 31	-	-	DISP.
Resistência ao Impacto	-	-	ASTM 1265	OK	DISP.
Estabilidade Dimensional	EN 434	Estabilidade: OK 0.1% Ondulação: 0.06mm	ASTM F1700	OK	-
Identação Residual	EN 433	OK: 0.06mm	ASTM F970	OK	-
Antiderrapância	EN 13893	Classe DS	-	-	-
Reação ao Fogo	EN 13501-1	Bf1-S1	ASTM E648-06	OK	-
Densidade ao Fumo	-	-	ASTM E662	OK <=450	-

DIMENSÕES	179X1220
ESPESSURA	5MM
CAMADA DESGASTE	0.5MM
BRILHO	8-10
BISEL	Não
ACABAMENTO UV	SIM
FLUTUANTE	SIM
SISTEMA CONNECT	SIM

PCS/CAIXA	10 UNI
CAIXA (M²)	2,18 M²
Nº CAIXAS/PALETE	55 UNI
PALETE M²	119,9 M²

Um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para que o pavimento mantenha um aspecto saudável. Os pavimentos LIVEFLOOR 50 CONNECT devem ser usados exclusivamente como pavimentos.

CARACTERÍSTICAS



**SISTEMA MULTICAMADAS |
ESTABILIDADE DIMENSIONAL**



SISTEMA CLICK



**RESISTÊNCIA
À HUMIDADE**



**FÁCIL DE APLICAR,
SUBSTITUIR OU REMOVER**

FORNECIDO POR-

liveplace®

Palegessos, Ind. Comércio de Paletes e Gessos, SA
Zona Industrial | 6230 Sabugal

liveplace®

Zona Industrial | 6320 Sabugal
Tel. (+351) 271 750 060 | (+351) 937 799 961
geral@live-place.com | www.live-place.com