

ROLOS ESPUMA DE POLIETILINO DE BAIXA DENSIDADE + FILME LDPE

PROPRIEDADES	NORMA	VALOR
Densidade	EN ISO 845	18 kg/m ³ ±3
Espessura	EN 823	2mm ± 10%
Comprimento	EN 822	±5%
Largura	EN 822	-20mm +50mm
Redução ruído de impacto ΔLw	EN ISO 140-8 /717-2	18 dB
Condutividade térmica a 10°C	EN 12667	0,037 W/(m.K)
Resistência Térmica R a 10°C	EN 12667	0,080 m ² .K/W
Intervalo de aplicação (temperatura)		-40°C +70°C

Norma Europeia EN 16069:2012+A1:2015 E
 Produtos Fabricados em Espuma de Polietileno

