



Dyrufix Aqua é um primário promotor de aderência e fixador de partículas, formulado com base em emulsão acrílica aquosa.

- Para aplicação na construção civil, como promotor de aderência de argamassas e estuques novos sobre superfícies antigas de alvenaria, betão não estrutural, misturas cimentícias e suportes pobres que não estejam em contacto permanente com água.
- Aspecto: **Líquido leitoso** (transparente após secagem)
- Brilho: **Acetinado**



PROPRIEDADES

- Bom poder de aderência e fixação
- Mantém uma pegajosidade residual por mais de 3 meses
- Confere maior resistência quando usado como ligante na preparação de argamassas
- Elevada consolidação de rebocos muito pobres ou envelhecidos
- Promove a ligação entre materiais inorgânicos porosos e/ou tintas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 8 a 12 m²/L (Obs.: Depende da rugosidade e do tipo de material a reparar)
 - **Secagem ao tato:** 30 min (23°C)
 - **Secagem repintura:** 6 a 24 h (23°C)
- (Obs.: Após o tempo de secagem ao tato, o produto mantém uma pegajosidade residual por vários meses)
- **Densidade:** 1,00 ± 0,03 (23°C)
 - **Ponto de inflamação:** Não inflamável
 - **Teor de sólidos (em volume):** 35,6 ± 1,0%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/h): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Após preparação as superfícies devem estar bem secas, estáveis, desengorduradas, coesas e isentas de produtos de pintura não aderentes.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar bem o produto antes de aplicar.
- Diluir até 50% com água, dependendo do estado do suporte.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de primário até completa uniformização da superfície.
- Durante a aplicação ter especial cuidado para não deixar escorridos.
- Para utilizar como ligante na preparação de massa de amassadura: substituir a água, normalmente utilizada, por Dyrufix Aqua.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo, escova e/ou pulverizador.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente imediatamente após a utilização.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Pode manter uma pegajosidade residual por vários meses, dependente da porosidade do substrato e do ambiente envolvente.
- Devido à pegajosidade residual do produto e para evitar a deposição de poeiras no filme, recomendamos a sua cobertura ou repintura entre 6h e 3 dias após aplicação.
- As tintas a usar na repintura após aplicação deste produto, devem ser de baixo PVC ou elastoméricas.
- Após a aplicação, limpar cuidadosamente todos os resíduos do exterior e abertura da embalagem.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

