



- **Selante Aquoso** formulado a partir de uma emulsão aquosa 100% acrílica, para aplicação como primário antes das tintas plásticas de acabamento. Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Liso**
- Aspeto **leitoso**
- Suportes: **Alvenaria, estuques, gesso cartonado, reboco cimento**
- Cor disponível: **Incolor**



## PROPRIEDADES

- Incolor
- Aspeto gel
- Boa capacidade selante
- Boa adesão

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** Mínimo 1h (23°C) PARA SOBREPINTURA: 4h
- **Secagem sobrepintura:** 4h
- **Densidade:** 1,010 ± 0,030 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 75 ±3 KU (a 23°C)
- **Brilho:** Acetinado
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 8,9 ±1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 10 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas e limpas, desengorduradas e isentas de “caliça”.
- Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de usar.

## APLICAÇÃO

- Em paredes novas aplicar 1 demão geral de Seláqua refª 5080, sem diluição. Em caso de necessidade pode ser diluído até 10% de água.
- Em paredes com pinturas envelhecidas, efetuar as reparações necessárias e lixar. Aplicar 1 demão de Seláqua refª 5080 nas zonas reparadas e após secagem uma demão geral do produto.
- Aplicar o Seláqua, distribuindo-o uniformemente, sem camada excessiva.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O Seláqua não se destina a impedir a penetração da humidade. Aliás, só deve ser aplicado sobre superfícies bem secas.
- Pode também ser aplicado em superfícies ligeiramente gizadas.
- Pode ser repintado com todas as tintas plásticas da gama Dyrup.
- Sempre que a superfície se apresente “vidrada” por enrijamento excessivo do produto devido a muito tempo de espera entre a aplicação do Seláqua e a repintura, pode ser necessário efetuar uma lixagem geral, seguida de uma demão fina do mesmo produto.
- Evite aplicar o produto com a humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

