

Hidrofugante multi-usos desenvolvido à base de resinas de siloxano, que forma um revestimento totalmente invisível, microporoso e repelente de água. Para suportes porosos no telhado, fachada e paredes, pavimentos e terraços, ou juntas de azulejos.

Protege contra a infiltração por porosidade do suporte, intempéries devido ao mau tempo e salpicos de água.

Não resiste a águas estagnadas.

- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Materiais porosos** (tais como telha, ardósia, estuque, tijolo, pedra macia, reboco, fibrocimento, terracota, pavimentos, madeira...)
- Cores disponíveis: **Incolor**



## PROPRIEDADES

- Hidrófugo
- Microporoso
- Torna os materiais auto laváveis
- Retarda o desenvolvimento de bolores, algas e musgos
- Protege contra a infiltração por porosidade do suporte
- Resistente à intempérie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 6 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 30 minutos
- **Secagem para circulação:** 2 horas
- **Secagem total:** 12 horas
- **Recuperável para pintura:** 6 meses  
(Obs.: a 20°C e HR 50%)
- **Diluição (em volume):** Pronto a usar
- O rendimento e secagens variam de acordo com o modo de aplicação, estado e porosidade do suporte e/ou as condições climáticas.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar o efeito de poça).

- Na existência de eflorescências e escorridos leitosos, eliminar com uma solução de água e ácido muriático, seguida de uma lavagem com água limpa.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar (no exterior, usar máquina de alta pressão com água) e aplicar uma demão de **Dyruwash ref<sup>ª</sup> 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição.

## APLICAÇÃO

---

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de produto até à saturação da superfície (em média, absorção de 0,2 a 0,3 L/m<sup>2</sup>).
- Proceder de baixo para cima, sem voltar às áreas já tratadas.
- No caso de suportes muito porosos, aplicar uma 2<sup>a</sup> demão sem esperar que a 1<sup>a</sup> demão esteja seca (não aplicar em espessura).

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, rolo ou pulverizador.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Com água, imediatamente após à aplicação.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
- Não aplicar:
  - Em substratos húmidos, congelados/gelo ou fissurados;
  - Em material não poroso (depositar uma gota de água no suporte e verificar se está bem absorvido/não fica na superfície) ou coberto sobre revestimento antigo (eliminar totalmente);
  - O produto em espessura (só camada de produto suficiente para saturação do suporte, risco de clareamento);
  - Sobre calcário sem um teste de compatibilidade anterior (aplicar a uma área pequena e discreta para verificar se a aparência do suporte não foi alterada);
  - Em pedra reconstituída (entre em contato com o serviço ao cliente).

- Não resiste a água estagnada. Não é adequado para tanque, lagos e piscinas.
- Não protege contra infiltrações de óleos e manchas de graxa.
- Ventile bem as zonas após a aplicação.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 25°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

---

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

