

K713B.es Knauf Impregnada H1

Placa para zonas con humedad controlada en sistemas de construcción en seco

Descripción del producto

- Tipo de placa:
UNE EN 520 H1
- Color del cartón (cara vista): verde
- Tinta de rotulo negra

Medidas

Placa de 9,5 mm.:

- 2500x1200; 2600x1200; 3000x1200

Placa de 12,5 mm.:

- 2000x1200; 2500x1200; 2600x1200;
- 2700x1200; 2800x1200; 3000x1200

Placa de 15 mm.

- 2000x1200; 2500x1200; 2600x1200;
- 2700x1200; 2800x1200; 3000x1200

Placa de 18 mm.

- 2500x1200; 2600x1200;
- 2800x1200; 3000x1200

Otras medidas: bajo pedido

Campo de uso

Las placas Knauf Impregnada pueden ser utilizadas en cualquier unidad de obra, en interior, como aplacado de cierre de los sistemas de construcción en seco. Tienen una absorción de agua limitada, lo que la hace apta en zonas con humedad controlada (aseos, baños de viviendas), donde la humedad permanente no sea superior al 70%.

Sistemas:

- Techos fijos y suspendidos.
- Recubrimiento interior de buhardillas.
- Tabiques con estructura metálica.
- Tabiques con estructura de madera.
- Trasdosados directos.
- Trasdosados autoportantes.

Almacenaje

En sitios secos, en pálets.

Propiedades

- Impregnadas para reducir la absorción.
- Fácil de trabajar.
- No combustible.
- Se puede curvar.
- Poca retracción e hinchazón con los cambios climáticos.
- Puede ser fresada en V para trabajos de decoración.


K713B.es Knauf Impregnada H1

Placa para zonas con humedad controlada en sistemas de construcción en seco



Datos técnicos

Formato de placas (en mm)



Tipos de bordes

- Longitudinal: revestido con cartón

BA



Tipos de bordes

- Transversal: sin cartón

BC



Tolerancias


- Ancho +0 / -4 mm
- Longitud +0 / -5 mm
- Espesor:
 - Placa 12,5 y 15 mm. +0,5 / -0,5 mm
 - Placa 18 mm. +0,7 / -0,7 mm
- Ortogonalidad ≤2,5 mm / m

Radios de curvatura mínimo

Placa 12,5 mm.

- Seco $r \geq 2750$ mm
- Húmedo $r \geq 1000$ mm

Debido al tratamiento hidrófugo, tardan más tiempo de absorber el agua y curvarse. No se recomienda el curvado de placas de mayor espesor.



Placa tipo	H1	UNE EN 520		
Reacción al fuego UNE EN 13501-1	A2-s1,d0 (B)	UNE EN 520		
Factor de resistencia al vapor de agua μ		UNE EN ISO 10456		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Seco 10 ■ Húmedo 4 				
Conductividad térmica λ	W/(m.K) 0,21	UNE EN ISO 10456		
Hinchamiento y retracción				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Por c/ 1% de variación de H rel. A: mm/m 0,005 - 0,008 ■ Por °K de variación de temperatura mm/m 0,013 - 0,02 				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Absorción de agua (superficial) g/m² ≤ 180 (H1) ■ Absorción de agua (total) % ≤ 5 (H1) 				
Secado (después de 2 hs. de inmersión)	hs. 15			
Absorción capilar después de un tiempo de inmersión:				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Después de 24 hs. 20 mm. ■ Después de 20 días 45 mm. 				
Densidad	kg/m ³ ≥ 720			
Calor específico	J/(kg.°K) 1000			
Dureza superficial (huella)	mm < 20			
Permeabilidad al aire	m ³ /(m ² .s.Pa) 1,4 x10 ⁻⁶			
Dilatación térmica	1/°C 5 x10 ⁻⁶			
Medidas:				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Espesores. mm 9,5, 12,5, 15 y 18 ■ Anchura. mm 1200 ■ Longitudes mm. Varias 				
Peso aprox.:				
<ul style="list-style-type: none"> ■ Placa de 12,5 mm. kg/m² 9,0 ■ Placa de 15 mm. kg/m² 11,0 				
Resist. característica a compresión $f_{c,90,K}$ (de la propia placa)	N/mm ² ≥ 3,5	DIN 1052		
Módulo medio de elasticidad E_{med} (de la propia placa)				
<ul style="list-style-type: none"> ■ longitudinal: N/mm² 2800 ■ transversal: N/mm² 2200 				
Temperatura máxima de uso	°C ≤ 50 (puntualmente hasta 60)			
Carga de rotura a flexión (N) UNE EN 520				
Placa tipo	9,5 mm.	12,5 mm	15 mm	18 mm
<ul style="list-style-type: none"> ■ longitudinal: ≥ 400 ■ transversal: ≥ 160 	≥ 560	≥ 210	≥ 650	≥ 302

Las placas de Yeso Laminado, al absorber agua, aumentan su peso. Con un aumento del 10% de su peso, experimentan una pérdida del 80% de su resistencia.

El tratamiento hidrófugo que reciben, hace que una placa H en contacto con el agua, tenga un retardo de aprox. 48 hs., para llegar a un aumento de su peso del 10%.

Knauf

Atención al cliente:

- Tel.: 902 440 460

- Fax.: 91.766 13 35

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid

El coste de la llamada es de 0,0887 €/min. durante el primer minuto y 0,0688 €/min. los restantes, llamando desde un teléfono fijo desde España. Las llamadas desde un móvil o internacionales, son las fijadas por el operador.



www.Knauf.es

Código: xxxxxxxxxxxx
Edición: 08/2014

Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.